

Coleção

LONDRINA

Sofisticação em forma de tramado pesado e de construção fechada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Uso: Indoor	Composição: 100% Poliéster	Origem: China
Largura: 140 cm	Gramatura: 300 g/m ²	Estilo: Liso

DESEMPENHO



- Número de Martindale a partir de 30.000 ciclos;
- Alto nível de abrasão suportado pelo tecido;
- Ideal para uso em espaços comerciais.

MARTINDALE: 50.000

Martindale é o teste que classifica tecidos e determina sua adequação para diferentes aplicações. Quanto maior os ciclos suportados, maior é resistência à abrasão.

A tabela abaixo traz valores referenciais de Martindale conforme aplicação do tecido.

Uso	Estofamento Macio	Estofamento Rígido
Privado	10.000 Martindale	30.000 Martindale
Corporativo	30.000 Martindale	50.000 Martindale
Transporte Público	50.000 Martindale	100.000 Martindale

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



- Não pode ser lavado com água;
- Não é permitido o uso de qualquer tipo de alvejante;
- Não pode lavar em tambor rotativo;
- Não pode secar a ferro;
- Lavagem a seco com solventes à base de hidrocarboneto ou percloroetileno;
- Recomendamos somente lavagem profissional.

DICAS DE LIMPEZA

1. Antes de iniciar o processo, aspire o tecido com um bocal liso. Remova manchas residuais esfregando um pano de microfibra umedecido.
2. Borrife uma solução de 500ml de água com 1 colher de sopa de detergente neutro incolor sobre a mancha, e com um pano de microfibra faça movimentos circulares. Caso a mancha persista, repita a ação até ela desaparecer;
3. Para remover a solução, utilize um pano de microfibra umedecido com água, passando até não restarem mais resíduos;
4. Por fim, faça uso de um pano seco de microfibra para evitar o acúmulo de água e facilitar a secagem.

DICAS DE CONSERVAÇÃO

Para garantir a durabilidade e a integridade estética do tecido, recomenda-se:

- Realizar a limpeza periódica com aspirador de pó, utilizando apenas o bocal liso (sem escova), evitando atrito direto que possa causar desgaste ou ruptura das fibras;
- Evitar fricção excessiva durante o uso ou na limpeza, uma vez que o atrito contínuo pode comprometer a estrutura do fio e provocar pilling ou danos superficiais.
- Não expor o tecido à luz solar direta ou prolongada, pois a radiação UV pode causar desbotamento, ressecamento das fibras e perda de resistência mecânica.

A adoção dessas práticas contribui para a preservação das características originais do tecido ao longo do tempo.

MAIS INFORMAÇÕES



Escaneie o QR Code ao lado, para acessar blocos 3D, fotos, vídeos e obter mais informações sobre essa coleção.